

---

---

**DÉCORS THÉÂTRE, ÉVÈNEMENT, MUSÉOGRAPHIE**

---

---

Les Lilas le 18 juin 2021

**Atelier Théâtre Actuel**

5, rue la Bruyère

75008 Paris

Décor : LE PETIT COIFFEUR

Objet : Certificat(s) de classement au feu

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint(s) le(s) procès-verbal(aux) de classement au feu du(des) matériau(x) utilisé(s) pour le décor référencé ci-dessus, à savoir :

Désignation	Procès Verbal
- Peinture acryfuge - - - - - - - -	RA20-0287

Nous vous prions de croire à l'assurance de nos salutations distinguées.

**JIPANCO et CIE**  
25, rue Chassagnolle 93260 Les Lilas  
Tél. : 01 55 82 08 70 - Mel : jipanco@gmail.com  
Location-Gérance : 30-32 rue des Frères Flavien - Paris 20  
SAS au Capital de 1 000 € - SIRET 838 092 773 00012

## RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN DE REACTION AU FEU REACTION TO FIRE EUROPEAN CLASSIFICATION REPORT

**N° RA20-0287**

Selon l'Arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la Réaction au Feu  
des produits de construction et d'aménagement  
Laboratoire pilote agréé par le ministère de l'Intérieur (Arrêté du 5 février 1959 modifié)  
According to the modified Ordinance dated November 21<sup>st</sup>, 2002 as regards the Reaction to Fire performance  
of construction and installation products  
Pilot laboratory approved by the Ministry of the Interior (Ordinance of February 5<sup>th</sup>, 1959 modified)

**Valable 5 ans à compter du 26 novembre 2020**  
Valid 5 years from November 26<sup>th</sup>, 2020

**A la demande de :**  
Owner:

**DOM COLOR**  
2 rue Berger  
94290 VILLENEUVE LE ROI  
FRANCE

**Marque(s) commerciale(s) :**  
Commercial brand(s):

**ACRYFUGE BLANC N°9209**  
**ACRYFUGE NOIR N°9192**

**Description sommaire :**  
Brief description:

**Peintures ignifugées**  
Fire-retarded paints

**Date du rapport :**  
Date of issue:

**26 novembre 2020**  
November 26<sup>th</sup>, 2020

Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version française fait foi. Il comporte 6 pages.  
*This classification report certifies only the characteristics of the object submitted for testing but does not prejudge the characteristics of similar products. So it does not constitute a product certification in the sense of the Consumer Code. Only the electronic report signed with a valid digital certificate is taken in the event of litigation. The electronic report is kept at CSTB for a minimum period of 10 years. The reproduction of this electronic report is only authorized in its integral form. Only the French version is authentic. It comprises 6 pages.*

## Rapport de classement / Classification report n° RA20-0287

### 1. Introduction / Introduction

Ce rapport de classement définit le classement attribué au(x) produit(s) précité(s) conformément aux procédures données dans la norme NF EN 13501-1:2018.

*This classification report defines the classification assigned to the above-mentioned product(s) in accordance with the procedures given in the NF EN 13501-1:2018 standard.*

### 2. Description du produit / Product description

Peintures ignifugées appliquées sur un support en contreplaqué non ignifugé classé D-s2,d0 d'épaisseur  $9 \pm 1$  mm.

*Fire-retarded paints applied on D-s2,d0 class non fire-retarded plywood panel substrate with a thickness of  $9 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ .*

Peintures constituées comme suit:

*Paints constituted as follows:*

Nature	Peinture ignifugée à base de résine acétate de vinyle, de pigments et d'adjuvants spécifiques <i>Fire-retarded paint made of vinyl acetate resin, pigments and specific additives</i>
Quantité humide en deux couches <i>Wet quantity in two layers</i>	500 g/m <sup>2</sup> pour les deux références <i>500 g/m<sup>2</sup> for both references</i>
Coloris / Colours	Blanc pour la référence ACRYFUGE BLANC N°9209 <i>White for reference ACRYFUGE BLANC N°9209</i>  Noir pour la référence ACRYFUGE NOIR N°9192 <i>Black for reference ACRYFUGE NOIR N°9192</i>

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0287

**3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui du classement**  
*Test reports and test results in support of classification*

**3.1 Rapports d'essais / Test reports**

Nom du laboratoire <i>Name of laboratory</i>	Nom du demandeur <i>Name of sponsor</i>	Identification de l'essai <i>Test identification</i>	N° du rapport d'essai <i>Test report No.</i>	Méthode d'essai <i>Test method</i>
CSTB	DOM COLOR 2 rue Berger 94290 VILLENEUVE LE ROI FRANCE	ES541190721	RA20-0287	NF EN ISO 11925-2:2020 NF EN 13823+A1:2015
		ES541200340	-	NF EN 13823+A1:2015

**3.2 Résultats d'essais / Test results**

Méthode d'essai <i>Test method</i>	Produit <i>Product</i>	Nombre d'épreuves <i>Number of tests</i>	Paramètres <i>Parameters</i>	Résultats <i>Results</i>
				Paramètres conformité <i>Compliance parameters</i>
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface <i>Surface exposure</i> Exposition/Exposure 30s	ACRYFUGE NOIR N°9192  Coloris noir / <i>Black colour</i>	6	Fs > 150 mm Papier filtre <i>Filter paper</i>	Non atteint <i>Not reached</i>  Non enflammé <i>Not ignited</i>
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord <i>Edge exposure</i> Exposition/Exposure 30s	ACRYFUGE NOIR N°9192  Coloris noir / <i>Black colour</i>	6	Fs > 150 mm Papier filtre <i>Filter paper</i>	Non atteint <i>Not reached</i>  Non enflammé <i>Not ignited</i>
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface <i>Surface exposure</i> Exposition/Exposure 30s	ACRYFUGE BLANC N°9209  Coloris blanc / <i>White colour</i>	6	Fs > 150 mm Papier filtre <i>Filter paper</i>	Non atteint <i>Not reached</i>  Non enflammé <i>Not ignited</i>
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord <i>Edge exposure</i> Exposition/Exposure 30s	ACRYFUGE BLANC N°9209  Coloris blanc / <i>White colour</i>	6	Fs > 150 mm Papier filtre <i>Filter paper</i>	Non atteint <i>Not reached</i>  Non enflammé <i>Not ignited</i>

**3.2 Résultats d'essais (suite) / Test results (continuation)**

Méthode d'essai Test method	Produit Product	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats / Results	
				Paramètres continus Moyennes Continuous parameters Mean values	Paramètres conformité Compliance parameters
NF EN 13823+A1	ACRYFUGE NOIR N°9192 Coloris noir / Black colour	3	FIGRA <sub>0,2MJ</sub> (W/s) FIGRA <sub>0,4MJ</sub> (W/s) LFS THR <sub>600s</sub> (MJ)	109,0 50,9  1,8	- - <b>Non atteint</b> <b>Not reached</b> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP <sub>600s</sub> (m²)	15,2 43,1	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées Flaming droplets or debris	-	<b>Aucune</b> <b>None</b>
NF EN 13823+A1	ACRYFUGE BLANC N°9209 Coloris blanc / White colour	1	FIGRA <sub>0,2MJ</sub> (W/s) FIGRA <sub>0,4MJ</sub> (W/s) LFS THR <sub>600s</sub> (MJ)	49,5 5,8  1,3	- - <b>Non atteint</b> <b>Not reached</b> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP <sub>600s</sub> (m²)	14,2 42,6	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées Flaming droplets or debris	-	<b>Aucune</b> <b>None</b>

Le (-) signifie : non applicable / (-) means: not applicable

#### 4. Classement et domaine d'application / Classification and direct field of application

##### 4.1 Référence du classement / Reference of the classification

Le classement est prononcé suivant la norme NF EN 13501-1:2018.

*This classification has been carried out in accordance with the NF EN 13501-1:2018 standard.*

##### 4.2 Classement / Classification

Comportement au feu <i>Fire behaviour</i>		Production de fumées <i>Smoke production</i>		Gouttes ou particules enflammées <i>Flaming droplets or debris</i>
<b>B</b>	-	<b>s1</b>	,	<b>d0</b>

**Classement / Classification : B - s1, d0**

##### 4.3 Domaine d'application / Field of application

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :

*This classification is valid for the following product parameters:*

Nature	Peinture ignifugée à base de résine acétate de vinyle, de pigments et d'adjuvants spécifiques <i>Fire-retarded paint made of vinyl acetate resin, pigments and specific additives</i>
Quantité humide en deux couches <i>Wet quantity in two layers</i>	500 g/m <sup>2</sup> pour les deux références <i>500 g/m<sup>2</sup> for both references</i>
Coloris / Colours	Blanc pour la référence ACRYFUGE BLANC N°9209 <i>White for reference ACRYFUGE BLANC N°9209</i>  Noir pour la référence ACRYFUGE NOIR N°9192 <i>Black for reference ACRYFUGE NOIR N°9192</i>

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes :

*This classification is valid for the following end use conditions:*


Support / Substrate	Produit appliqué sur tout panneau dérivé du bois de masse volumique $\geq 337 \text{ kg/m}^3$ et d'épaisseur $\geq 8 \text{ mm}$ ou sur tout substrat classé A1 ou A2-s1,d0 de masse volumique $\geq 337 \text{ kg/m}^3$ . <i>Material applied on any wood based panel with a density <math>\geq 337 \text{ kg/m}^3</math> and a thickness <math>\geq 8 \text{ mm}</math> or on any A1 or A2-s1,d0 class substrate with a density <math>\geq 337 \text{ kg/m}^3</math></i>
Côté exposé au feu <i>Side exposed to fire</i>	Face peinte uniquement <i>Painted side only</i>

## 5. Limitations / *Limitations*

Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type du produit.  
*The present document does not represent type approval or certification of the product.*

Fait à Champs-sur-Marne, le 26 novembre 2020  
*Prepared at Champs-sur-Marne, November 26<sup>th</sup>, 2020*

**Le Référent Technique**  
**Etudes et Essais Feu**  
*Fire Studies and Tests Technical Referent*

 Signature  
numérique de  
Olivier BRAULT  
Date :  
2020.11.26  
14:07:40 +01'00'

**Olivier BRAULT**

Fin de rapport / *End of the report*